




Þorskeldispokar

Fundur um þorskeldi á Patreksfirði
5-6. október 2005

Jón Einar Marteinsson
Fjarðanet hf

FJARÐA **NET**





Þjónusta Fjarðanets við Fiskeldi

- Fiskeldispokar
- Festingar fyrir kvíar
- Þvottastöð
- Flotbaujur - Ljósabaujur
- Merkjaljós fyrir kvíar
- Upprunaleg fyrirmynd þjónustu frá Noregi
- Gæðakerfi – allir pokar númeraðir




Þvottastöð

- Þvottur
- Viðgerðir og viðhald
- Endurlitun á pokum
- Litun á nýjum pokum
- Nýframleiðsla á pokum
- Önnur tilfallandi verkefni



Þvottastöð

- Förum eftir íslenskri reglugerð og norskum stöðlum
- Hreinsa á og yfirfara poka á 20 mán fresti
- Mæla skal slitpol á öllum pokum eldri en tveggja ára
- Tökum 9 slitprufur úr netinu
 - 3 við sjólinu – 1 meter niður
 - 3 á miðjum veggnum
 - 3 á botninum
- Slitpol nets skal vera 70% af slitpoli í viðmiðunartöflu í reglugerð. Nema í hoppnet má vera 65%
- Gefum út vottorð sem gildir í 20 mán.




Þvottastöð

- Viðgerðar- og ástandsskýrsla
- Teiknað er upp hvar götin eru
- Náið samband við notendur
- Hægt að rekja slit á pokum



Vottorð vegna skoðunar, slitprófunar og viðgerðar										Þjónustubeiðni nr 79					
Fyrirtæki: _____					Tengiliður.: _____										
Heimilsf. _____					Sími : _____										
Póstnr.: 740		Staður		Neskaupstaður		Fax : _____									
Poki nr. : 76				Garn sverleiki :		210/60									
Framleiddur. : NFV				Settur fyrst í sjó (dags.)		27.04.2004									
Slitprófað dags: 08.06.2005 af: Steindór Björnsson										Nýtt vottorð : JÁ ☐ NEI ☐					
Slitprufur í hoppneti				Krafa : min. 65%				Slitprufur undir sjólinutógi				Krafa : min. 70%			
Slit nr.	Staður A	Staður B	Staður C	Slit nr.	Staður A	Staður B	Staður C	Slit nr.	Staður A	Staður B	Staður C	Slit nr.	Staður A	Staður B	Staður C
	kg	kg	kg		kg	kg	kg		kg	kg	kg		kg	kg	kg
1			68	1			71	1			74	1			74
2			65	2			72	2			76	2			76
3				3				3			79	3			79
Slitprufur á hálfri dýpt								Slitprufur á botni							
Krafa : min. 70%								Krafa: min. 70%							
Slit nr.	Staður A	Staður B	Staður C	Slit nr.	Staður A	Staður B	Staður C	Slit nr.	Staður A	Staður B	Staður C	Slit nr.	Staður A	Staður B	Staður C
	kg	kg	kg		kg	kg	kg		kg	kg	kg		kg	kg	kg
1			74	1			74	1			74	1			74
2			73	2			76	2			76	2			76
3				3				3			79	3			79
Athugun á saumum :															
Athugun á tógum		OK		Viðgerðarlýsing:											
Topptóg		Gott		Sóttreinsaður og þveginn. Farið yfir tóg og sauma. Gerðar slitprufur											
Sjólinutóg		Nuddað		á pokaum. Farið yfir net í veggjum og botni. Pokinn litaður og											
Lóðrétt tóg		Gott		þurkaður. Sett lóðatóg og tóg í miðju á botni.											
Botntóg		Gott													
Botnkrossar		Gott													
Merkið inn staðsetningu á framleiðslunúmeri, slitprufum og viðgerðum á saumum og neti.:															
Netagerð Friðriks Vilhjálmssonar hf										Dagsetn: 10.06.2005					
										Undirskrift: Steindór Björnsson					



FJARÐANET



Handwritten musical notation in two columns. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and bar lines, written in a cursive style. The first column contains several lines of music, followed by a double bar line. The second column continues the musical notation with similar symbols and a double bar line at the end.

Handwritten musical notation in a single column. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and bar lines, written in a cursive style. The notation is dense and covers several lines.

Handwritten musical notation in two columns. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and bar lines, written in a cursive style. The first column contains several lines of music, followed by a double bar line. The second column continues the musical notation with similar symbols and a double bar line at the end.



Þvottastöð



FJARÐA **NET**



Þvottastöð





Þvottastöð



FJARÐA **NET**



Þvottastöð



FJARÐANET



Þvottastöð



FJARÐA **NET**



Þvottastöð




FJARÐA NET



Frágangur á pokum

- Sverleiki á neti og tógum
- Frágangur á sjólinutógi
- Fjöldi lóðréttra tóga
- Tvöfalt net á miðjum botni
- Tvöfalt net við sjólinu
- Tvöfalt net við samskeyti botns og hliða
- Slöngur í augum
- Ummál poka minnkar með árunum





Hvernig slitna pokar

- Net slitnar við hnjask eða álag
- Ef eitthvað rekst í pokann
- Álag við sjólínu
- Net við sjólínu nuddast við kví
- Slit eftir dauðfiskáháf á botni
- Samsetning botn við vegg – við lóðatógin
- Við ísetningu/upptöku úr kvíum
- Við flutning
- Netið hleypur með tímanum
- Þorskur bítur / nagar




Slit á þorskeldispokum

- Þorskur hefur aðra hegðun enn lax
- Þorskurinn bítur / nagar göt á netið
- Þorskurinn leitar ákaft á netið
- Höfum ekki sömu reynslusögur og norðmenn
- Höfum séð nagað net neðan á botni
- Við notum almennt sverara net og sterkari poka en Norðmenn
- Fóðrun gæti hér haft áhrif



Hvað hefur verið gert

- Sterkara net – minni möskvi
- Tvöfaldir pokar
- Nýjar gerðir af lit – með bragði sem gera netið fráhrindandi
- Polyethylene
- Plastnet
- Pokar úr Dynex neti



Hvað er til ráða

- Nýleg norsk skýrsla
 - Sterkara net í pokan – Sverari þráður/minni möskvi
 - Fráhrindandi netveggir
 - Umhverfið í pokanum
- Góður búnaður
- Gott eftirlit
- Reglulegt viðhald



Pokar úr hnútalausú dynex neti

- Lýtur eins út og nylon netið
- Pokinn gerður á sama hátt
- Litaður með samskonar lit, nema við fyrstu litun er sett önnur vörn undir (Coating)
- Verð: 3 x dýrari en poki úr nylon með sama styrkleika
- Minna net - Léttari poki - Minni litur
- Betra vatnsstreymi
- Lengri líftími




Nordic Seahunter





Nordic Seahunter






Nordic Seahunter



FJARÐANET



Takk fyrir